

ロックオススメ塗装仕様書

塗 装 仕 様 書



| | |
|-------|---------------------------------|
| 塗装略号 | : ー |
| 塗装仕様 | : 低汚染水性一液架橋型アクリルシリコン樹脂塗料(塗り替え) |
| 上塗塗料名 | : 111ライン ハイパービルロックセラ |
| 規格 | : JIS A 6909 建築用仕上塗材 可とう形改修塗材E |
| 素材 | : コンクリート・モルタル、スレート板、ALC、各種ボードなど |
| 部位 | : 外壁 |

| 工 程 | 塗 料 と 施 工 内 容 | シンナー名 希釈率% | 標準塗付量 kg/m ² ・回 | 標準膜厚 μm・回 | 塗り重ね 可能時間 (23°C) |
|-----|---------------|---|---|-------------------------------|------------------------|
| 1 | 下地調整 | 旧塗膜でハガレ部分、フクレ部分等はワイヤーブラシ、皮スキ等のケレン具を用いて完全に除去する。 また、エフロレッセンス、チョーキング部分、汚れ等は高圧水洗浄等で除去し、乾燥した清浄面とする。 | | | |
| 2 | 主材・ 下地調整材 | 032-2106 ビニロックエラストックファイラーⅢ 塗装方法 ローラー、砂骨ローラー エアレス 塗装回数 1回 塗布面積 11~53m ² /16kg・回 | 水 ローラー 5~10 砂骨ローラー 1~5 エアレス 5~10 | 0.3~0.5 0.8~1.5 0.3~0.5 | — 4h以上 |
| 3 | 上塗り | 111ライン ハイパービルロックセラ 111-5100 ベース 指定色 塗装方法 刷毛・ローラー、エアレス 塗装回数 1回 塗布面積 83~125m ² /15kg・回 | 水 ローラー 5~15 エアレス 10~20 | 0.12~0.18 | — 2h以上 |
| 4 | 上塗り | 111ライン ハイパービルロックセラ 111-5100 ベース 指定色 塗装方法 刷毛・ローラー、エアレス 塗装回数 1回 塗布面積 83~125m ² /15kg・回 | 水 ローラー 5~15 エアレス 10~20 | 0.12~0.18 | — |

施工上の要点および注意事項

- ・ 仕様書の数値は標準的な塗装を行う際のもので、標準塗付量は塗装時のロスを考慮に入れた数値です。素地の状態、気象条件、塗装方法などによって異なる場合があります。
- ・ 取扱いの際は製品容器の注意書き、製品カタログおよび労働災害事故防止のため、安全データシート（SDS）をよく読み、注意事項を厳守してください。