

ロックオススメ塗装仕様書

塗 装 仕 様 書



塗装略号	: HRP
塗装仕様	: 屋根用高日射反射率塗料(弱溶剤二液型NADアクリルシリコン樹脂塗料)(塗り替え)
上塗塗料名	: 115ライン シャネツロックルーフSi
規格	: JIS K 5675 2種2級 屋根用高日射反射率塗料 2種2級
素材	: 亜鉛メッキ鋼板、カラートタン、ガルバリウム鋼板など
部位	: 屋根

工 程	塗 料 と 施 工 内 容	シンナー名 希釈率%	標準塗付量 kg/m ² ・回	標準膜厚 μm・回	塗り重ね 可能時間 (23°C)
1	下地調整	電動工具、手工具を併用し、黒皮や赤錆を念入りに除去する。 また、旧塗膜ではがれかかった部分、ふくれ部分等は、ケレン具を用いて完全に除去する。 高圧洗浄等によく清浄を行い、乾燥した清浄な面とする。			
2	下塗り	016-0059 塗料用シンナー 刷毛・ローラー 0~5 エアレス 5~10	0.13~0.15	—	4h以上 7日以内
3	上塗り	016-0059 塗料用シンナー 刷毛・ローラー 5~15 エアレス 10~20	0.11~0.13	—	2h以上
4	上塗り	016-0059 塗料用シンナー 刷毛・ローラー 5~15 エアレス 10~20	0.11~0.13	—	—

施工上の要点および注意事項

- 仕様書の数値は標準的な塗装を行う際のもので、標準塗付量は塗装時のロスを考慮に入れた数値です。素地の状態、気象条件、塗装方法などによって異なる場合があります。
- 取扱いの際は製品容器の注意書き、製品カタログおよび労働災害事故防止のため、安全データシート（SDS）をよく読み、注意事項を厳守してください。