

ロックオススメ塗装仕様書

塗 装 仕 様 書



ROCK PAINT

| | |
|-------|---|
| 塗装略号 | : LS2-ASE |
| 塗装仕様 | : 弱溶剤二液型NADアクリルシリコン樹脂塗料(アクリルシリコン樹脂塗料)(塗り替え) |
| 上塗塗料名 | : 114ライン ハイパーユメロック |
| 規格 | : — |
| 素材 | : 金属サイディングなど |
| 部位 | : 外壁 |

| 工 程 | 塗 料 と 施 工 内 容 | シンナー名 希釈率% | 標準塗付量 kg/m ² ・回 | 標準膜厚 μm・回 | 塗り重ね 可能時間 (23°C) |
|-----|--|---|-------------------------------|--------------|------------------------|
| 1 | 下地調整 旧塗膜ではがれかかった部分、ふくれ部分は皮スキ、ワイヤーブラシ等のケレン具で、浮き塗膜、サビなどは、電動工具、手工具で除去する。 チョーキングした面、ごみ、汚れ等はサンドペーパー、ウエス等で除去し、ほこり、粉を拭き取り、乾燥した清浄な面とする。 | | | | |
| 2 | 061ライン 2液型サビカット(各色) 主剤 061-7910 硬化剤 配合比(重量) 主剤9:硬化剤1 塗装方法 刷毛・ローラー、エアレス 塗装回数 1回 塗布面積 106~123m ² /16kgセット・回 | 016-0059 塗料用シンナー 刷毛・ローラー 0~5 エアレス 5~10 | 0.13~0.15 | — | 4h以上 7日以内 |
| 3 | 114ライン ハイパーユメロック 主剤 114-5204 ベース 指定色 硬化剤 114-5140 配合比(重量) 主剤9:硬化剤1 塗装方法 刷毛・ローラー、エアレス 塗装回数 1回 塗布面積 115~135m ² /15kgセット・回 | 016-0059 塗料用シンナー 刷毛・ローラー 5~15 エアレス 10~20 | 0.11~0.13 | — | 2h以上 7日以内 |
| 4 | 114ライン ハイパーユメロック 主剤 114-5204 ベース 指定色 硬化剤 114-5140 配合比(重量) 主剤9:硬化剤1 塗装方法 刷毛・ローラー、エアレス 塗装回数 1回 塗布面積 115~135m ² /15kgセット・回 | 016-0059 塗料用シンナー 刷毛・ローラー 5~15 エアレス 10~20 | 0.11~0.13 | — | — |

施工上の要点および注意事項

- ・ 仕様書の数値は標準的な塗装を行う際のもので、標準塗付量は塗装時のロスを考慮に入れた数値です。素地の状態、気象条件、塗装方法などによって異なる場合があります。
- ・ 取扱いの際は製品容器の注意書き、製品カタログおよび労働災害事故防止のため、安全データシート(SDS)をよく読み、注意事項を厳守してください。