

ハイプライマーアクア

061ライン

 水性2液変性エポキシ樹脂さび止め塗料
 ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆
 JASS 18 M-109 適合品

■特長

- ・環境対応型水性タイプのため、扱いやすくなっています。
- ・付着性にすぐれ、弱溶剤系と同等の防錆性を示します。
- ・乾燥が早い作業性に優れています。
- ・鉛・クロムを使用していない環境に配慮したサビ止め塗料です。

■被塗物素材

・鉄、ガルバニウム鋼板、アルミ、ステンレス、溶融亜鉛メッキ、FRP板等
 ※キラキラ輝く鋼材やオイル処理をしたものおよび非鉄金属の種類によって付着しない場合がありますので、試し塗りをしてご確認ください。

■製品要綱

種類・色彩	グレー、ホワイト	
主な用途	屋内外の鉄鋼構造物、金属機器類などの新設および塗り替え用の下塗りとして	
容量	主剤：10kg、硬化剤：5kg	
配合比	主剤：硬化剤 = 2：1	
標準塗付量(kg/m ² ・回)	0.14~0.16	
標準塗付面積(m ² /15kgセット・回)	94~107	
希釈剤	水	
希釈割合 (重量%)	ハケ・ローラー	0~5
	エアレス	5~10
標準塗装回数	1	
可使時間(23℃)	6時間	
指触乾燥時間	(10℃) 2時間 (23℃) 1時間 (30℃) 30分	
塗り重ね可能時間	(10℃) 6時間以上7日以内 (23℃) 4時間以上7日以内 (30℃) 3時間以上7日以内	
光沢	—	
特化則該当物質	主剤：該当物質なし 硬化剤：該当物質なし	
有機溶剤表示	主剤：— 硬化剤：—	
消防法による危険物区分	主剤：非危険物 硬化剤：非危険物	
材工価格(2022年5月現在)	¥1,000-/m ² (当該製品のみ・300m ² 以上)	

■使用上の注意事項

- ・塗料はよくかき混ぜ、均一にしてから使用してください。
- ・塗装作業中および乾燥中は換気を十分行い、その後も塗膜が完全に乾くまでの間は、ときどき換気を行ってください。
- ・塗る面のゴミ、かび、こけ、油分、枯葉などの汚れや、はがれかかった塗膜はよく取り除いてください。
- ・塗装中および塗装後24時間は5℃以下にならない場所で使用してください。また湿度が85%以上の場合は塗装を避けてください。
- ・絶えず結露が発生するような場所、用途での使用は避けてください。
- ・降雨、降雪、強風などの場合、または天候不良が予測されるときは外部の塗装を避けてください。
- ・サビについては完全に除去後、削りカス(サビ、鉄くず)を完全に除去してください。サビの発生の原因となります。
- ・直射日光などで素地が極端に熱くなっているときは少し冷やしてから塗装してください。
- ・乾燥過程で霜、夜露などの影響を受ける時間帯や、昼と夜の温度差が大きい時期は、結露による艶引け現象が起こる場合があるため、時間を考慮して塗装してください。
- ・希釈には水を使用してください。また必要以上に希釈すると垂れや色別れの原因になります。
- ・硬化剤は必ず専用硬化剤を使用してください。他の硬化剤を使用すると仕上がりが外観、塗膜性能に悪影響を及ぼします。
- ・硬化剤を配合した塗料は可使時間内に使い切ってください。
- ・夏場の高温時は硬化反応が著しく速まるため、塗り重ね間隔はあまり日数を置かず速やかに実施してください。
- ・標準塗付量は塗装時のロスを考慮に入れた数値です。素地の状態、気象条件、塗装方法などによって異なる場合があります。
- ・取扱いの際は製品容器の注意書き、製品カタログおよび安全データシート(SDS)をよく読み、注意事項を厳守してください。

本内容は予告なく変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。

Copyright © 2022 ROCK PAINT All Rights Reserved.

2022.05