



ユカロック1000番級

082ライン

建物用床塗料（溶剤型アクリル系／つや有り）

ホルムアルデヒド放散等級 **F☆☆☆☆**

■特長

- ・1液型で作業性にすぐれ、ローラー、刷毛、エアレスいずれでも塗装できます。
- ・乾燥が速く、歩行できるまでに時間がかかりません。
- ・耐候性にすぐれ、床面を美しく保ちます。
- ・耐水性、耐アルカリ性などがすぐれています。
- ・付着性にすぐれ、防塵効果も発揮します。
- ・補修塗りや塗り替えが容易です。
- ・原料に鉛やクロムなどの重金属を配合していません。

■被塗物素材

- ・コンクリート、モルタル床面

■製品要綱

種類・色	しろ、常備色（7色）および各色		
主な用途	道路、広場、遊園地、事務所、廊下など屋内外の一般床用（フォークリフト等重量物運搬のある床面には適しません。）		
容量	15kg		
配合比	—		
標準塗付量(kg/m ² ・回)	0.18~0.22		
標準塗付面積(m ² /15kg・回)	70~85		
希釈剤	016-0681 パーマロックシンナー		
希釈割合 (重量%)	ハケ・ローラー	40~60	
	エアレス	40~60	
標準塗装回数	2		
可使時間	—		
指触乾燥時間	(10℃) 40分	(23℃) 20分	(30℃) 20分
塗り重ね可能時間	(10℃) 8時間以上	(23℃) 2時間以上	(30℃) 2時間以上
歩行可能時間	(10℃) 12時間以上	(23℃) 4時間以上	(30℃) 4時間以上
光沢	つや有り		
特化則該当物質	エチルベンゼン		
有機溶剤表示	第2種有機溶剤等		
消防法による危険物区分	第4類 第一石油類（非水溶性）		
材工価格（2018年11月現在）	¥1,500.-/m ² （平滑仕上げ・当該製品のみ・300m ² 以上）		

■使用上の注意事項

- ・塗料はよくかき混ぜ、均一にしてから使用してください。
- ・塗装作業中および乾燥中は換気を十分行い、その後も塗膜が完全に乾くまでの間は、ときどき換気を行ってください。
- ・塗る面のゴミ、かび、こけ、油分、枯葉などの汚れや、はがれかかった塗膜はよく取り除いてください。
- ・塗装中および塗装後24時間は5℃以下にならない場所で使用してください。また湿度が85%以上の場合は塗装を避けてください。
- ・絶えず結露が発生するような場所、用途での使用は避けてください。
- ・降雨、降雪、強風などの場合、または天候不良が予測される場合は外部の塗装を避けてください。
- ・新しいコンクリート、モルタルなどのアルカリ質素材は、含水率10%以下、pH9.5以下になるまで十分に乾燥させてください。
- ・常時水の溜まる所は塗装を避けるか排水処理を完全に行ってから塗装してください。
- ・ワックスを使用している床面は付着性を損ないますので、ワックス剥離剤などで除去し、水洗い、乾燥を十分に行った後、塗装してください。
- ・上塗りに骨材（珪砂7号）を混合することで、滑り止め効果を持たせることができます。
- ・希釈および用具の洗浄には必ず専用の016-0681 パーマロックシンナーを使用してください。また必要以上に希釈するとたれや色分かれの原因になります。
- ・標準塗付量は塗装時のロスを考慮に入れた数値です。素地の状態、気象条件、塗装方法などによって異なる場合があります。
- ・調色にはロックトーンカララント3000（ベースの5%以内）を使用してください。
- ・施工後、ゴムホース、タイヤなど可塑性を含むものを長時間接すると、粘着性が生じるため、置かないでください。
- ・取扱いの際は製品容器の注意書き、製品カタログおよび安全データシート（SDS）をよく読み、注意事項を厳守してください。

本内容は予告なく変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。

Copyright © 2018 ROCK PAINT All Rights Reserved.

2018.11